

Dub Cinnamon
Třída Natur
Bez integrované podložky



Název dodavatele	Barlinek S.A.
Index výrobku	SW4IMX-FKXPX-DP5XXX-ESWAC
Katalogové číslo výrobku	DP5000009
Kód EAN	5907461801526


MATERIÁL/KONSTRUKCE



1. Pokrytí povrchu – super odolný matný lak Top Coat.
2. Systém DLE+, synchronní struktury se vzhledem přírodního dřeva.
3. Průhledná užitková vrstva PVC (Wear Layer). Tloušťka 0,50 mm. Čtyřstranné mikro zkosení
4. SPC nosná deska vyrobená extruzí z uhličitane vápenatého, PVC a zušlechťujících přísad; digitální potisk SuperHD. Tloušťka: 4,5 mm.
5. Zámek I4F.


ROZMĚRY JEDNOHO PANELU V SOULADU S NORMOU PN-EN 16511:2023-10

Rozměry jednoho panelu (mm)	Tolerance
Tloušťka: 5 mm	$t_{max}-t_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$
Délka: 1523 mm	$l_{max}-l_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$
Šířka: 228,6 mm	$w_{max}-w_{min} \leq 0,2 \text{ mm}$

MADE IN
EUROPE

TESTOVANÝ PARAMETR	ZKUŠEBNÍ NORMA	VÝSLEDEK
reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
obsah pentachlorofenolu (PCP)	CEN/TR 14823:2004	< LOQ nezjištěno
emise formaldehydu	EN 717-1:2004-10	< LOD (96 h nezjištěno)
kluzkost (klouzavé chování)	EN 13893:2002-11	0,46 (Klasifikace dle EN 14041:2004 třída DS.)
tepelný odpor	EN 12667	0,0109 m ² K/W
tepelná vodivost	EN 12667	0,487 W/mK
geometrické parametry	ISO 24337 (EN 17539:2001)	splněny
odolnost proti oděru (metoda B)	(písek) ISO 24338:2022-03	>7700 cyklů
odolnost proti nárazu (velká koule)	EN 13329:2006	>1800 mm
odolnost proti mikro škrábancům (metoda A)	EN 16094:2021	<MSR-A1
odolnost proti mikro škrábancům (metoda B)	EN 16094:2021	<MRS-B1
zkouška kolečkovou židlí	ISO 4918:2021-03	žádné viditelné změny/poškození po 25 000 cyklech
odolnost proti tlaku nohou nábytku	ISO 16581:2019-06	žádné viditelné změny/poškození
zbytkový vtisk	ISO 24343-1:2012-01	0 mm
chemická odolnost	EN 438-2:2016	hodnocení 5
pevnost zámku	ISO 24334:2019-07	(krátká hrana 6,0 kN/m), (dlouhá hrana 7,2 kN/m)
odolnost mechanických spojů proti zatékání vody	ISO 4760:2022-05	žádné netěsnosti po 24h
změna hmotnosti a bobtnání tloušťky voděodolných panelů	bobtnání (EN 317:1993), voděodolné panely 16511:2023	změna hmotnosti 0 %, tloušťka bobtnání 0%
odolnost proti světlu	ISO 105-B02:2014-08	hodnota ve stupních šedi: 4-5 odolná proti působení světla
zkroucení po vystavení teple	ISO 23999:2021-11	1,5 mm
rozměrová stabilita po vystavení teple	ISO 23999:2021-11	-0,05%/0,00%

Testované parametry podle EN 16511:2023-10 Modulární mechanicky zamykané podlahové krytiny (MMF) - Specifikace, požadavky a zkušební metoda pro vícevrstvé modulové panely pro plovoucí instalace

MADE IN
EUROPE

TLOUŠŤKA JEDNOHO PANELU

Povrchová vrstva:	0,5 mm
Jádro	4,5 mm

BALENÍ

Počet dílců v balíku:	7 ks
Balík	2,44 m ² / v bal., 42 bal./paleta = 102,48 m ²
Hmotnost	25,29 kg/bal. 1062,18 kg (čistá)/paleta

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy teplovodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž. Maximální povolená teplota na povrchu panelu je 27°C
Záruka	25 let bytová výstavba,, 5 let veřejné budovy.
Třída použitelnosti dle EN 16511:2023	Třída 23 bytová výstavba, Třída 34 veřejné budovy.


OŠETŘENÍ PODLAHY

KONCENTRÁT PROTEKTOR Přípravek pro běžné ošetřování podlahy	VLASTNOSTI: koncentrovaný přípravek na mytí podlah s přírodními šetrnými přísadami. Čistí důkladně, nezanechává šmouhy. Osvěžuje a chrání podlahu před znečištěním. POUŽITÍ: na všechny typy lakovaných a SPC podlah. Může se používat na jiné lakované povrchy, např. nábytek nebo pracovní desky v interiérech a také na laminátové podlahy. vydatnost asi 500 m² /1 l
PROTEKTOR KOMPLET Přípravek pro pravidelné důkladné čištění podlahy	VLASTNOSTI: Tekutý přípravek pro čištění všech lakovaných a SPC povrchů. POUŽITÍ: na všechny typy lakovaných a SPC podlah v interiérech vydatnost asi. 200m²/1 L.

DOPORUČENÁ FREKVENCE OŠETŘENÍ PODLAHY *

Stupeň intenzity pohybu	Běžné čištění KONCENTRÁT PROTEKTOR	Periodické čištění PROTEKTOR KOMPLET
Podlahy v místnostech s nízkou intenzitou provozu, např.: obytné místnosti, ložnice	Každých 5-7 dní	Dle vizuálního posouzení minimálně každé 6-12 měsíce
Podlahy v místnostech se střední intenzitou provozu, např.: schodiště, chodby, kancelářské prostory	Každých 3- 5 dní	Dle vizuálního posouzení minimálně každé 3 -6 měsíce
Podlahy v místnostech s vysokou intenzitou provozu, např.: restaurace, obchody, školy	Každých 1-3 dní	Dle vizuálního posouzení minimálně 1-2x za měsíc

DŮLEŽITÉ: Trvanlivost výrobků Protektor je 2 roky od data výroby uvedeného na obalu.

MADE IN
EUROPE

Podlahu ošetřujte pouze k tomu určenými přípravky.

* Použití na lakované podlahy a čisticích přípravků jiných výrobců než Barlinek může způsobit výskyt skvrn, odbarvení podlahy a výraznou změnu kluzkosti a lesku. Při používání přípravků jiných výrobců Barlinek neodpovídá za účinky jejich používání. Všechny údaje o četnosti čištění a ošetřování podlah jsou orientační a četnost závisí na jejich skutečném používání. Z výše uvedených příčin netvoří základ pro nároky z titulu záruky. Nanesený písek a rozlité tekutiny mají velmi nepříznivý vliv na podlahu a musíte je bezpodmínečně odstranit.

Verze číslo	Datum	Vyrobeno
CZ_SW4IMX-FKXPX-DP5XXX-ESWAC_V02	04/10/2024	Junior Technical Advice Specialist Product Manager Department
Předchozí verze	Předchozí verze archivovány	\\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA
V01/23.09.2024		

