

Dub White  
Třída Natur  
Bez integrované podložky



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Název dodavatele         | Barlinek S.A.             |
| Index výrobku            | SW4IMX-FKXPX-DP5XXX-EWHIC |
| Katalogové číslo výrobku | DP5000015                 |
| Kód EAN                  | 5907461801625             |

## MATERIÁL/KONSTRUKCE




1. Pokrytí povrchu – super odolný matný lak Top Coat.
2. Systém DLE+, synchronní struktury se vzhledem přírodního dřeva.
3. Průhledná užitková vrstva PVC (Wear Layer). Tloušťka 0,50 mm. Čtyřstranné mikro zkosení
4. SPC nosná deska vyrobená extruzí z uhličitanu vápenatého, PVC a zušlechťujících přísad; digitální potisk SuperHD. Tloušťka: 4,5 mm.
5. Zámek I4F.

## ROZMĚRY JEDNOHO PANELU V SOULADU S NORMOU PN-EN 16511:2023-10

| Rozměry jednoho panelu (mm) | Tolerance                             |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Tloušťka: 5 mm              | $t_{max}-t_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$ |
| Délka: 1523 mm              | $l_{max}-l_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$ |
| Šířka: 228,6 mm             | $w_{max}-w_{min} \leq 0,2 \text{ mm}$ |

| TESTOVANÝ PARAMETR                                      | ZKUŠEBNÍ NORMA                                             | VÝSLEDEK                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| reakce na oheň                                          | EN 13501-1                                                 | Bfl-s1                                                        |
| obsah pentachlorofenolu (PCP)                           | CEN/TR 14823:2004                                          | < LOQ nezjištěno                                              |
| emise formaldehydu                                      | EN 717-1:2004-10                                           | < LOD (96 h nezjištěno)                                       |
| kluzkost (klouzavé chování)                             | EN 13893:2002-11                                           | 0,46<br>(Klasifikace dle EN 14041:2004 třída DS.)             |
| tepelný odpor                                           | EN 12667                                                   | 0,0109 m <sup>2</sup> K/W                                     |
| tepelná vodivost                                        | EN 12667                                                   | 0,487 W/mK                                                    |
| geometrické parametry                                   | ISO 24337 (EN 17539:2001)                                  | splněny                                                       |
| odolnost proti oděru (metoda B)                         | (písek) ISO 24338:2022-03                                  | >7700 cyklů                                                   |
| odolnost proti nárazu (velká koule)                     | EN 13329:2006                                              | >1800 mm                                                      |
| odolnost proti mikro škrábancům (metoda A)              | EN 16094:2021                                              | <MSR-A1                                                       |
| odolnost proti mikro škrábancům (metoda B)              | EN 16094:2021                                              | <MRS-B1                                                       |
| zkouška kolečkovou židlí                                | ISO 4918:2021-03                                           | žádné viditelné změny/poškození po 25 000 cyklech             |
| odolnost proti tlaku nohou nábytku                      | ISO 16581:2019-06                                          | žádné viditelné změny/poškození                               |
| zbytkový vtisk                                          | ISO 24343-1:2012-01                                        | 0 mm                                                          |
| chemická odolnost                                       | EN 438-2:2016                                              | hodnocení 5                                                   |
| pevnost zámku                                           | ISO 24334:2019-07                                          | (krátká hrana 6,0 kN/m),<br>(dlouhá hrana 7,2 kN/m)           |
| odolnost mechanických spojů proti zatékání vody         | ISO 4760:2022-05                                           | žádné netěsnosti po 24h                                       |
| změna hmotnosti a bobtnání tloušťky voděodolných panelů | bobtnání (EN 317:1993),<br>voděodolné panely<br>16511:2023 | změna hmotnosti 0 %,<br>tloušťka bobtnání 0%                  |
| odolnost proti světlu                                   | ISO 105-B02:2014-08                                        | hodnota ve stupních šedi: 4-5 odolná<br>proti působení světla |
| zkroucení po vystavení teple                            | ISO 23999:2021-11                                          | 1,5 mm                                                        |
| rozměrová stabilita po vystavení teple                  | ISO 23999:2021-11                                          | -0,05%/0,00%                                                  |

Testované parametry podle EN 16511:2023-10 Modulární mechanicky zamykané podlahové krytiny (MMF) - Specifikace, požadavky a zkušební metoda pro vícevrstvé modulové panely pro plovoucí instalace

MADE IN  
EUROPE

## TLOUŠŤKA JEDNOHO PANELU

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Povrchová vrstva: | 0,5 mm |
| Jádro             | 4,5 mm |

## BALENÍ

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Počet dílců v balíku: | 7 ks                                                                 |
| Balík                 | 2,44 m <sup>2</sup> / v bal., 42 bal./paleta = 102,48 m <sup>2</sup> |
| Hmotnost              | 25,29 kg/bal. 1062,18 kg (čistá)/paleta                              |

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

|                                       |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montáž na podlahové topení:           | Výrobek schválen pro montáž na systémy teplovodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž. Maximální povolená teplota na povrchu panelu je 27°C |
| Záruka                                | 25 let bytová výstavba,, 5 let veřejné budovy.                                                                                                                             |
| Třída použitelnosti dle EN 16511:2023 | Třída 23 bytová výstavba,<br>Třída 34 veřejné budovy.                                                                                                                      |


## OŠETŘENÍ PODLAHY

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KONCENTRÁT PROTEKTOR</b><br>Přípravek pro běžné ošetřování podlahy         | <p><b>VLASTNOSTI:</b> koncentrovaný přípravek na mytí podlah s přírodními šetrnými přísadami. Čistí důkladně, nezanechává šmouhy. Osvěžuje a chrání podlahu před znečištěním.</p> <p><b>POUŽITÍ:</b> na všechny typy lakovaných a SPC podlah. Může se používat na jiné lakované povrchy, např. nábytek nebo pracovní desky v interiérech a také na laminátové podlahy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vydatnost asi 500 m<sup>2</sup> /1 l</li> </ul> |
| <b>PROTEKTOR KOMPLET</b><br>Přípravek pro pravidelné důkladné čištění podlahy | <p><b>VLASTNOSTI:</b> Tekutý přípravek pro čištění všech lakovaných a SPC povrchů.</p> <p><b>POUŽITÍ:</b> na všechny typy lakovaných a SPC podlah v interiérech</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vydatnost asi. 200m<sup>2</sup>/1 L.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |

## DOPORUČENÁ FREKVENCE OŠETŘENÍ PODLAHY \*

| Stupeň intenzity pohybu                                                                             | Běžné čištění<br><b>KONCENTRÁT PROTEKTOR</b> | Periodické čištění<br><b>PROTEKTOR KOMPLET</b>          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Podlahy v místnostech s nízkou intenzitou provozu, např.: obytné místnosti, ložnice                 | Každých 5-7 dní                              | Dle vizuálního posouzení<br>minimálně každé 6-12 měsíce |
| Podlahy v místnostech se střední intenzitou provozu, např.: schodiště, chodby, kancelářské prostory | Každých 3- 5 dní                             | Dle vizuálního posouzení<br>minimálně každé 3 -6 měsíce |
| Podlahy v místnostech s vysokou intenzitou provozu, např.: restaurace, obchody, školy               | Každých 1-3 dní                              | Dle vizuálního posouzení<br>minimálně 1-2x za měsíc     |

DŮLEŽITÉ: Trvanlivost výrobků Protektor je 2 roky od data výroby uvedeného na obalu.



MADE IN EUROPE



Podlahu ošetřujte pouze k tomu určenými přípravky.

\* Použití na lakované podlahy a čisticích přípravků jiných výrobců než Barlinek může způsobit výskyt skvrn, odbarvení podlahy a výraznou změnu kluzkosti a lesku. Při používání přípravků jiných výrobců Barlinek neodpovídá za účinky jejich používání. Všechny údaje o četnosti čištění a ošetřování podlah jsou orientační a četnost závisí na jejich skutečném používání. Z výše uvedených příčin netvoří základ pro nároky z titulu záruky. Nanesený písek a rozlité tekutiny mají velmi nepříznivý vliv na podlahu a musíte je bezpodmínečně odstranit.

| Verze číslo                      | Datum                       | Vyrobeno                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CZ_SW4IMX-FKXPX-DP5XXX-EWHIC_V02 | 04/10/2024                  | Junior Technical Advice Specialist Product Manager Department                   |
| Předchozí verze                  | Předchozí verze archivovány | \\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA |
| V01/23.09.2024                   |                             |                                                                                 |

